

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Idropittura murale a grana fine, formulata esclusivamente con emulsioni acriliche. Conferisce alla superficie un gradevole aspetto leggermente ruvido, dovuto alla presenza di cariche minerali che consentono di riempire le leggere fessurazioni dell'intonaco, unitamente ad elevate prestazioni di resistenza agli agenti atmosferici. E' un prodotto formulato con pigmenti purissimi, cariche altamente coprenti a base di biossido di titanio, inerti minerali ed additivi vari che gli conferiscono ottime proprietà meccaniche ed elevata resistenza all'abrasione.

In particolare **L'ACRILQUARZ FINO:**

- è di facile impiego, con buona pennellabilità e dilatazione;
- la pellicola essiccata è dura, ed ottimamente resistente alle intemperie;
- aderisce al supporto, senza spellicolamenti o microfessurazioni;
- resiste all'alcalinità del supporto;
- è disponibile in una gamma di 90 tinte studiate espressamente per l'arredo urbano.

CONFEZIONI

L'ACRILQUARZ FINO viene fornito in confezioni da LT. 5 e da LT. 15, nelle 90 tinte di cartella "IL SENSO DEL COLORE".

ACRILQUARZ FINO

CODICE PRODOTTO 801000

**IDROPITTURA ACRILICA FINE
A BASE DI CARICHE MINERALI**

- finitura coprente formulata con polimero acrilico modificato;
- ottima copertura;
- ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- discreta permeabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri acrilici in emulsione;

Peso specifico: 1,650 c.ca;

Colore: 90 tinte "IL SENSO DEL COLORE";

Aspetto del film essiccato: opaco;

Resa: 3 - 3,5 MQ/Litro (due mani);

Metodo di applicazione: pennello, rullo di pelo o spugna, spruzzo;

Essiccazione: secco al tatto 2-4 ore;

Sovraverniciatura: dopo circa 12 ore, variabile secondo le condizioni atmosferiche esistenti.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua **L'ACRILQUARZ FINO** deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Raccomandiamo vivamente di esaminare sempre accuratamente lo stato del supporto prima dell'applicazione;

"L'ACRILQUARZ FINO" deve essere, infatti, applicato su muri compatti perfettamente puliti, sgrassati e non sfarinati:

- allontanare sempre tutte le parti in fase di distacco o non perfettamente aderenti e chiudere buchi o fessure esistenti;
- su intonaci esterni vecchi e polverosi, su cemento esterno faccia a vista applicare preventivamente una mano di "Isolante neutro a solvente" tale quale;
- su intonaci esterni nuovi applicare una mano di "Isolante Neutro Concentrato" diluito 1:3 con acqua.

Ciclo applicativo:

Applicare sempre due mani di prodotto, operando secondo le indicazioni seguente:

➤ ***Applicazione a pennello o rullo di pelo:***

I mano: diluire con circa 25% di acqua;

II mano: diluire con circa 20% di acqua.

➤ ***Applicazione con rullo di spugna per buccia interna:***

Diluire il prodotto con circa 5 – 10% di acqua; a secondo il rilievo desiderato;

➤ ***Applicazione a spruzzo:***

La diluizione può variare in funzione del tipo di apparecchiatura usata.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un rivestimento plastico, si raccomanda di non lavorare con temperature ambiente elevate o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, con tempo piovoso o con temperature inferiori ai +8° C. per evitare irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore. **I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo. Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.**

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. c/BA): 40 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.