

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

E' un rivestimento plastico murale a spessore, formulato con miscele calibrate di quarzo sferico, di dimensioni comprese tra 1,5 e 2 mm, ottimo a conferire il caratteristico graffio con movimento verticale o circolare. Il prodotto ha buona idrorepellenza per cui, le acque meteoriche non penetrano nel rivestimento, che rimane sempre asciutto e nel contempo protegge lo strato d'intonaco sottostante diminuendo le dispersioni termiche.

In particolare l'ACRILQUARZ GRAFFIATO:

- assicura ottimi risultati estetici, anche su intonaci civili piuttosto grezzi;
- la pellicola essiccata è dura, ed ottimamente resistente alle intemperie;
- aderisce al supporto, senza spellicolamenti o microfessurazioni;
- resiste all'alcalinità del supporto;
- non ha effetti tossici anche se applicato in ambienti interni;
- è particolarmente indicato per l'applicazione all'esterno di villette in stile rustico o in ambienti interni: quali tinelli, ecc.;
- è disponibile in una gamma di 90 tinte studiate espressamente per l'arredo urbano.

CONFEZIONI

L'ACRILQUARZ GRAFFIATO viene fornito in confezioni da KG. 25, nelle 90 tinte di cartella "IL SENSO DEL COLORE".

ACRILQUARZ GRAFFIATO

CODICE PRODOTTO 803000

RIVESTIMENTO MURALE RIGATO A SPESSORE

- Adatto per uso esterno ed interno;
- ottimo riempimento;
- effetto decorativo profondamente rigato;
- ottima resistenza agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri vinilici;

Peso specifico: 1,820 c.ca;

Colore: 90 tinte "IL SENSO DEL COLORE";

Aspetto del film essiccato: opaco;

Resa: 0,25 - 0,3 Mq/Kg;

Metodo di applicazione: frattone di acciaio
+ frattone di
plastica;

Essiccazione: dopo 12 ore circa, variabile
secondo le condizioni
atmosferiche esistenti.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua l'ACRILQUARZ GRAFFIATO" deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Raccomandiamo vivamente di esaminare, sempre, accuratamente lo stato del supporto prima dell'applicazione.

L'“**ACRILQUARZ GRAFFIATO**” deve essere, infatti, applicato su muri compatti perfettamente puliti, sgrassati e non sfarinati:

- allontanare sempre tutte le parti in fase di distacco o non perfettamente aderenti e chiudere buchi o fessure esistenti;
- su intonaci esterni vecchi e polverosi, su cemento esterno faccia a vista applicare preventivamente una mano di *“Isolante neutro a solvente”* tale quale;
- su intonaci esterni ed interni nuovi applicare una mano di *“Sottofondo Pigmentato all'acqua”* diluito al 10% con acqua.

Ciclo applicativo:

A supporto perfettamente preparato stendere l'“**ACRILQUARZ GRAFFIATO**” con frattone di acciaio per uno spessore di 1,8 mm. c.ca. Lisciare la superficie con frattone di plastica con movimento finale verticale o circolare.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un rivestimento plastico, si raccomanda di non lavorare con temperature ambiente elevate o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, con tempo piovoso o con temperature inferiori ai +8° C. per evitare irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo. Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. c/BA): 40 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.