

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

L' **ACRILQUARZ SPATOLATO** è un intonachino plastico murale di buona qualità a granulometria media (1,6 mm c.ca) e fine (1,1 mm c.ca) da utilizzare come finitura colorata su intonaci esterni ed interni.

L'**ACRILQUARZ SPATOLATO** è un rivestimento con caratteristiche di riempimento e di livellamento della superficie molto accentuate; protegge pertanto, l'intonaco, senza effetti dannosi sul consolidamento della superficie, mantiene stabile l'alcalinità evitando il degrado del supporto.

In particolare l'**ACRILQUARZ SPATOLATO**:

- assicura ottimi risultati estetici, anche su intonaci civili piuttosto grezzi;
- la pellicola essiccata è dura, ed ottimamente resistente alle intemperie;
- aderisce al supporto, senza spellicolamenti o microfessurazioni;
- resiste all'alcalinità del supporto;
- non ha effetti tossici anche se applicato in ambienti interni;
- è particolarmente indicato per l'applicazione all'esterno di villette in stile rustico o in ambienti interni: quali tinelli in stile arte povera, ecc.;
- è disponibile in una gamma di 90 tinte studiate espressamente per l'arredo urbano.

CONFEZIONI

L'**ACRILQUARZ SPATOLATO** viene fornito in confezioni da Kg. 25, nelle 90 tinte di cartella "IL SENSO DEL COLORE".

ACRILQUARZ SPATOLATO

CODICE PRODOTTO 802500 FINO

CODICE PRODOTTO 802510 MEDIO

**INTONACHINO DI FINITURA PER
ESTERNI ED INTERNI**

- intonachino di finitura adatto per uso esterno ed interno;
- ottimo riempimento;
- buona resistenza agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri vinilici;

Peso specifico: 1,790 c.ca;

Colore: 90 tinte "IL SENSO DEL COLORE";

Aspetto del film essiccato: opaco;

Resa: 0,3 – 0,4 MQ/KG;

Metodo di applicazione: frattone di acciaio
+ frattone di
plastica;

Essiccazione: dopo 12 ore circa, variabile
secondo le condizioni
atmosferiche esistenti.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua l'**"ACRILQUARZ SPATOLATO"** deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Raccomandiamo vivamente di esaminare, sempre, accuratamente lo stato del supporto prima dell'applicazione.

L'“**ACRILQUARZ SPATOLATO**” deve essere, infatti, applicato su muri compatti perfettamente puliti, sgrassati e non sfarinati:

- allontanare sempre tutte le parti in fase di distacco o non perfettamente aderenti e chiudere buchi o fessure esistenti;
- su intonaci esterni vecchi e polverosi, su cemento esterno faccia a vista applicare preventivamente una mano di “Isolante neutro a solvente” tale quale;
- su intonaci esterni ed interni nuovi applicare una mano di “Sottofondo pigmentato all'acqua” diluito al 10% con acqua.

Ciclo applicativo:

A supporto perfettamente preparato, stendere l'“**ACRILQUARZ SPATOLATO**” con frattone di acciaio, lisciare la superficie con frattone di plastica con movimento finale circolare.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un rivestimento plastico, si raccomanda di non lavorare con temperature ambiente elevate o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, con tempo piovoso o con temperature inferiori ai +8° C. per evitare irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore. **I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.**

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)
Pittura per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. c/BA): 40 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.