

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Idropittura murale formulata esclusivamente con emulsioni acriliche, a grana finissima con alto contenuto di pigmenti e cariche minerali pregiate ed inerti che assicurano alla superficie un gradevole aspetto opaco. Anche se applicato in strato sottile, consente di riempire le leggere fessurazioni dell'intonaco, unitamente ad elevate prestazioni di resistenza agli agenti atmosferici, con un alta resa applicativa.

In particolare, **l'ACRILQUARZ SUPERFINO:**

- è di facile impiego, con ottima pennellabilità e dilatazione;
- la pellicola essiccata è dura, ed ottimamente resistente alle intemperie;
- aderisce al supporto, senza presentare nel tempo spellicolamenti o microfessurazioni;
- resiste all'alcalinità del supporto;
- non ha effetti tossici anche se applicato in ambienti interni;
- ha un'elevata resa;
- è disponibile in una gamma di 90 tinte studiate espressamente per l'arredo urbano.

CONFEZIONI

L' **ACRILQUARZ SUPERFINO** viene fornito in confezioni da LT. 5 e da LT. 15, nelle 90 tinte di cartella "IL SENSO DEL COLORE".

ACRILQUARZ SUPERFINO

CODICE PRODOTTO 800500

**IDROPITTURA ACRILICA SUPERFINE
A BASE DI CARICHE MINERALI**

- finitura coprente formulata con polimero acrilico modificato;
- ottima copertura ed elasticità;
- ottima resistenza agli agenti atmosferici;
- discreta permeabilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri acrilici in emulsione;

Peso specifico: 1,640 c.ca;

Colore: 90 tinte "IL SENSO DEL COLORE";

Aspetto del film essiccato: opaco;

Resa: 4 - 4,5 MQ/LT (due mani);

Metodo di applicazione: pennello, rullo di pelo, spruzzo;

Essiccazione: secco al tatto 2-4 ore;

Sovraverniciatura: dopo circa 12 ore, variabile secondo le condizioni atmosferiche esistenti.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua l' **"ACRILQUARZ SUPERFINO"** deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- mescolare bene prima dell'uso;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Raccomandiamo vivamente di esaminare sempre accuratamente lo stato del supporto prima dell'applicazione;

L'“**ACRILQUARZ SUPERFINO**” deve essere, infatti, applicato su muri compatti perfettamente puliti, sgrassati e non sfarinati:

- allontanare sempre tutte le parti in fase di distacco o non perfettamente aderenti e chiudere buchi o fessure esistenti;
- su intonaci esterni vecchi e polverosi, su cemento esterno faccia a vista applicare preventivamente una mano di “Isolante neutro solvente” tale quale;
- su intonaci esterni nuovi applicare una mano di “Isolante Neutro Concentrato” diluito 1:3 con acqua.

Ciclo applicativo:

Applicare sempre due mani di prodotto, operando secondo le indicazioni seguente:

➤ ***Applicazione a pennello o rullo di pelo:***

I mano: diluire con circa 20% di acqua;

II mano: diluire con circa 15% di acqua.

➤ ***Applicazione a spruzzo:***

La diluizione può variare in funzione del tipo di apparecchiatura usata.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un rivestimento plastico, si raccomanda di non lavorare con temperature ambiente elevate o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, con tempo piovoso o con temperature inferiori ai +8° C. per evitare irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore. **I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo. Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.**

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pittura per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. c/BA): 40 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.