

## SCHEDA TECNICA

### CARATTERISTICHE GENERALI:

**APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA** è una pittura formulata con tecnologia innovativa a base di resina silossanica, polimero acrilico e additivata con speciale additivo polisilossano modificato.

Ciò conferisce all'**APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA** un'elevata permeabilità al vapore acqueo unitamente ad un'ottima idrorepellenza e basso assorbimento d'acqua.

**APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA** crea un rivestimento poroso e traspirante che aderisce perfettamente sia su supporti minerali sia su vecchie pitture di natura minerale o sintetica.

In particolare l' **APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA**:

- E' di facile impiego, con elevata dilatazione;
- **Ha elevata permeabilità al vapore acqueo;**
- **Ha ottima idrorepellenza;**
- **Bassa ritenzione allo sporco;**
- **Buona resistenza alla formazione di microrganismi quali muffe ed alghe.**

Per queste caratteristiche **APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA** rappresenta la pittura specifica per la protezione e la decorazione di facciate storiche, intonaci esterni ed interni, intonaci di risanamento traspiranti e materiali porosi in genere, che richiedono elevata protezione e bassissima resistenza alla diffusione del vapore.

### CONFEZIONI

L' **APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA** è disponibile in confezioni da LT.15, nelle 90 tinte di cartella "IL SENSO DEL COLORE".

### **APPIA-SYL IDROPITTURA**

### **POLISILOSSANICA**

**CODICE PRODOTTO 882000**

**IDROPITTURA POLISILOSSANICA PER ESTERNI ED INTERNI**

- finitura coprente formulata con resina silossanica, additivo polisilossano modificato + polimero acrilico;
- **elevata permeabilità al vapore acqueo;**
- **ottima idrorepellenza;**
- bassa ritenzione allo sporco;
- **specificamente formulata con buona resistenza a muffe ed alghe.**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tipo di legante:** resina silossanica + polimero acrilico;

**Peso specifico:** 1,440 c.ca;

**Assorbimento capillare d'acqua (W24):** < 0,1 - EN 1062-3;

**Resistenza alla diffusione del vapore (Sd):** < 0,14 - DIN EN ISO 7783-2;

**Colore:** 90 tinte "IL SENSO DEL COLORE";

**Resa:** 5 - 6 MQ/LT (due mani);

**Metodo di applicazione:** pennello, rullo di pelo, spruzzo;

**Essiccazione:** secco al tatto 2-4 ore;

**Sovraverniciatura:** dopo circa 12 ore, variabile secondo le condizioni atmosferiche esistenti.

### **NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI**

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua l'**"APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA"** deve essere utilizzata seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

## MODALITA' D'USO

### Preparazione dei supporti:

Raccomandiamo vivamente di esaminare sempre accuratamente lo stato del supporto prima dell'applicazione; allontanare sempre tutte le parti in fase di distacco o non perfettamente aderenti, chiudere buchi o fessure se presenti.

### Ciclo applicativo:

A supporto perfettamente asciutto e preparato, procedere alla pitturazione, operando secondo le indicazioni seguenti:

➤ *Applicazione a pennello o rullo di pelo:*

A) Su muri esterni nuovi e frattazzati:

-Applicazione di una mano di **Appia-Syl primer polisilossanico trasparente** tal quale;

-Applicazione di una mano di **APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA** diluita al 25-30% con acqua;

-Applicazione di due mani di **APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA** diluita al 15-20% con acqua.

B) Su muri esterni nuovi e lisci:

-Applicazione di una mano di **Appia-Syl primer polisilossanico pigmentato**

diluito al 10% con acqua;

-Applicazione di due mani di **APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA** diluita al 15-20% con acqua.

C) Su muri interni lisci:

-Applicazione di una mano di **Appia-Syl primer polisilossanico trasparente** diluito al 10% max. con acqua,

-Applicazione di una mano di **APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA** diluita al 25-30% con acqua;

-Applicazione di due mani di **APPIA-SYL IDROPITTURA POLISILOSSANICA** diluita al 15-20% con acqua.

## NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, con tempo piovoso o con temperature inferiori ai + 8° C. per evitare irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, infatti, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

**I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo. Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.**

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. c/BA) 40 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

**Per ulteriori informazioni consultare relativa la scheda di sicurezza.**