

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

APPIA-SYL SPATOLATO

POLISILOSSANICO è un intonachino di ottima qualità a granulometria media (1,6 mm. c.ca) e fine (1,1 mm. c.ca) da utilizzare come finitura colorata su intonaci esterni.

E' formulato con tecnologia innovativa a base di resina silossanica, polimero vinilico e additivato con speciale additivo polisilossano modificato.

Ciò conferisce all' **APPIA-SYL SPATOLATO POLISILOSSANICO** una buona permeabilità al vapore acqueo unitamente ad un'ottima idrorepellenza e basso assorbimento d'acqua.

APPIA-SYL SPATOLATO

POLISILOSSANICO crea un rivestimento opaco, poroso e traspirante che aderisce perfettamente sia su supporti minerali sia su rivestimenti termo-isolanti cosiddetti a "cappotto".

In particolare l'**APPIA-SYL SPATOLATO POLISILOSSANICO**:

- Ha buona permeabilità al vapore acqueo;
- Ha ottima idrorepellenza;
- Basso ritenzione allo sporco;
- Buona resistenza alla formazione di microrganismi quali muffe ed alghe.

Per queste caratteristiche **APPIA-SYL SPATOLATO POLISILOSSANICO**

rappresenta il rivestimento specifico per la protezione e la decorazione di facciate storiche, intonaci di risanamento traspiranti, rivestimenti termo-isolanti, che richiedono elevata protezione e bassissima resistenza alla diffusione del vapore.

CONFEZIONI

L'APPIA-SYL SPATOLATO POLISILOSSANICO

è disponibile in confezioni da LT. 15, nelle 90 tinte di cartella "IL SENSO DEL COLORE".

APPIA-SYL SPATOLATO

POLISILOSSANICO

CODICE PRODOTTO 886000 FINO

CODICE PRODOTTO 886010 MEDIO

INTONACHINO DI FINITURA

POLISILOSSANICO PER ESTERNI

- intonachino di finitura formulato con resina silossanica, additivo polisilossano modificato + polimero vinilico;
- **elevata permeabilità al vapore acqueo;**
- **ottima idrorepellenza;**
- bassa ritenzione allo sporco;
- **specificamente formulato con buona resistenza a muffe ed alghe.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: Resina silossanica + polimero vinilico;

Peso specifico: 1,650 c.ca;

Assorbimento capillare d'acqua (W24): < 0,1 – EN 1062-3;

Resistenza alla diffusione del vapore (Sd): 0.14 – 1.4 DIN EN ISO 7783-2;

Colore: 90 tinte "IL SENSO DEL COLORE";

Resa: Lt. 1,700/MQ (Grana media)
Lt. 1,400/MQ (Grana fine);

Metodo di applicazione: frattone acciaio
inox + frattone
plastica;

Essiccazione: dopo circa 12 ore, variabile secondo le condizioni atmosferiche esistenti.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua l'**"APPIA-SYL SPATOLATO POLISILOSSANICO"** deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Raccomandiamo vivamente di esaminare sempre accuratamente lo stato del supporto prima dell'applicazione; allontanare sempre tutte le parti in fase di distacco o non perfettamente aderenti, chiudere buchi o fessure se presenti.

Ciclo applicativo:

A supporto perfettamente asciutto e preparato, procedere alla pitturazione, operando secondo le indicazioni seguenti:

- A) Su muri esterni nuovi:
 - Applicazione di una mano di **Appia-Syl primer polisilossanico pigmentato** diluito al 10% con acqua;
 - Applicazione di una mano di **APPIA-SYL SPATOLATO POLISILOSSANICO** tal quale con frattone in acciaio inox e subito dopo ripassare con frattone in plastica con movimenti circolari.
- B) Su muri esterni vecchi e sfarinanti:
 - Applicazione di una mano di **Appia-Syl primer polisilossanico trasparente** diluito al 10% con acqua;
 - Applicazione di una mano di **Appia-Syl primer polisilossanico pigmentato** diluito al 10% con acqua;
 - Applicazione di una mano di **APPIA-SYL SPATOLATO POLISILOSSANICO** tal quale con frattone in acciaio inox e subito dopo ripassare con frattone in plastica con movimenti circolari.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, con tempo piovoso o con temperature inferiori ai + 8° C. per evitare irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, infatti, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto: (cat. c/BA) 40 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.