

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Pittura murale all'acqua di buona qualità e lavabilità, a base di copolimeri vinilici in emulsione, biossido di titanio e cariche minerali trattate, che permette di ottenere buoni risultati con qualsiasi tipo d'impiego su qualsiasi tipo di supporto murale.

In particolare l'**IDROPITTURA LAVABILE**:

- È di facile impiego, con ottima pennellabilità e dilatazione;
- La pellicola essiccata è dura ed elastica;
- Può essere applicata su superfici di diverso tipo purché opportunamente preparate.
- Pur avendo una buona resistenza allo sfregamento ed all'umido mantiene discrete caratteristiche di traspirabilità.

L' **IDROPITTURA LAVABILE** è inoltre additivata con speciali componenti che, facilitano l'applicazione, favoriscono l'adesione e la penetrazione al supporto, annullano la ripresa ed agevolano la dilatazione.

IDROPITTURA LAVABILE

CODICE PRODOTTO 121000

IDROPITTURA MURALE CON BUONA LAVABILITÀ

- può essere usata in ogni ambiente interno;
- buona lavabilità;
- buona copertura ed elasticità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri vinilici in emulsione

Peso specifico: 1,575 c.ca

Colore: bianco + 72 tinte "I SEGNI DEL COLORE"

Aspetto del film essiccato: satinato

Resa: 6.5 – 7 MQ/LT (due mani)

Metodo di applicazione: a pennello,
rullo di pelo,
spruzzo.

Essiccazione: secco al tatto 2-4 ore.

Sovraverniciatura: eseguire l'applicazione della mano successiva dopo 6-8 ore.

CONFEZIONI

L' **IDROPITTURA LAVABILE** viene fornita in confezioni da LT. 5 e LT. 14 nelle 73 tinte di cartella "I SEGNI DEL COLORE".

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua l'**IDROPITTURA LAVABILE** deve essere utilizzata seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Nel caso di supporti nuovi a gesso, cartongesso, intonaco civile o supporti già pitturati con buona coesione della pittura al supporto, spazzolare la superficie e procedere alla stuccatura di eventuali crepe o fori.

Applicare quindi una mano di "Isolante Neutro Concentrato" diluito 1:7 con acqua.

Nel caso di intonaci vecchi, deboli o sfarinanti, pulire accuratamente il supporto. Eliminare tutte le parti mobili o friabili e spazzolare o lavare accuratamente per togliere ogni traccia di polvere che potrebbe creare una barriera antiaggrappante.

Applicare una mano di "Isolante Neutro Concentrato" diluito 1:5 con acqua.

Ciclo applicativo:

Applicare sempre due mani di prodotto, operando secondo le indicazioni seguenti:

- *Applicazione a pennello o rullo di pelo:*
I mano: diluire con circa il 35% di acqua;
II mano diluire con circa il 25-30% di acqua;
- *Applicazione a spruzzo:*
La diluizione può variare in funzione del tipo d'apparecchiatura usata.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un asciugamento troppo veloce del prodotto, con conseguente irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche.

Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto

(cat. a/BA): 30 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.