

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Pittura murale all'acqua di ottima qualità e caratteristiche generali, a base di copolimeri vinilici in emulsione, biossido di titanio e cariche minerali trattate che, permette di ottenere ottimi risultati con qualsiasi tipo d'impiego e su qualsiasi tipo di supporto murale.

La **PITTURA SUPERLAVABILE** è inoltre additivata con speciali componenti che, permettono la perfetta filmazione (sia alle alte sia alle basse temperature), favoriscono la penetrazione e quindi la perfetta coesione con il supporto, facilitano l'applicazione, annullano la ripresa e agevolano la dilatazione.

L'equilibrio e la ricchezza formulativa nonché il rapporto pigmenti-cariche e leganti-additivi, permettono di ottenere un resistentissimo film compatto e satinato che non trattiene ne polvere, ne sporco.

In particolare la **PITTURA SUPERLAVABILE**:

- È di facile impiego;
- La pellicola essiccata è dura ed elastica;
- La sua solidità all'esterno, alla luce ed alle intemperie, è molto buona;
- Pur avendo una buona resistenza all'esterno, allo sfregamento ed all'umido mantiene discrete caratteristiche di traspirabilità.

CONFEZIONI

La **PITTURA SUPERLAVABILE** viene fornita in confezioni da LT. **1**, LT. **5** e LT. **14** nelle 125 tinte di cartella "I SEGNI DEL COLORE".

PITTURA SUPERLAVABILE

CODICE PRODOTTO 221000-221001

IDROPITTURA MURALE PER INTERNI ED ESTERNI CON OTTIMA LAVABILITÀ

- adatta per uso interno ed esterno;
- ottima copertura;
- ottima lavabilità.
- elevato punto di bianco;
- elevata resa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri vinilici in emulsione

Peso specifico: 1,440 c.ca

Colore: bianco + 124 tinte "I SEGNI DEL COLORE"

Aspetto del film essiccato: satinato

Resa: 7 – 8 MQ/LT (due mani)

Metodo di applicazione: a pennello,
rullo di pelo,
spruzzo.

Essiccazione: secco al tatto 2-4 ore.

Sovraverniciatura: eseguire l'applicazione della mano successiva dopo 6-8 ore.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua la **"PITTURA SUPERLAVABILE"** deve essere utilizzata seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C + 35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Nel caso di supporti nuovi a gesso, cartongesso, intonaco civile, calcestruzzo o supporti già pitturati con buona coesione della pittura al supporto, spazzolare la superficie e procedere alla stuccatura di eventuali crepe o fori.

Applicare quindi una mano di "Isolante Neutro Concentrato" diluito 1:7 con acqua.

Nel caso di intonaci vecchi, deboli o sfarinanti, pulire accuratamente il supporto. Eliminare tutte le parti mobili o friabili e spazzolare o lavare accuratamente per togliere ogni traccia di polvere che potrebbe creare una barriera antiaggrappante.

Applicare una mano di "Isolante Neutro Concentrato" diluito 1:5 con acqua.

Ciclo applicativo:

A supporto perfettamente asciutto e preparato, procedere alla pitturazione, operando secondo le indicazioni seguenti:

- *Applicazione a pennello o rullo di pelo:*
I mano: diluire con circa il 30% di acqua;
II mano: diluire con circa il 20-25% di acqua.
- *Applicazione a spruzzo:*
La diluizione può variare in funzione del tipo d'apparecchiatura usata.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, per evitare un asciugamento troppo veloce del prodotto, con conseguente irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, infatti, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche.

Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pittura opaca per pareti e soffitti interni.

Valore limite UE per questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010).

Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza