

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

Il **TENNIS PAINT** è una pittura specifica per applicazioni su pavimentazioni in cemento o in asfalto da adibire ad utilizzo sportivo.

Il prodotto applicato impartisce alla pavimentazione caratteristiche di elevata resistenza all'abrasione, protezione agli agenti atmosferici, effetto antisdrucchiolo e colore di aspetto uniforme.

Per questo motivo il **TENNIS PAINT** è consigliato in modo particolare per la verniciatura di campi da tennis.

In particolare il **TENNIS PAINT** è:

- di facile impiego, con ottima pennellabilità;
- la pellicola è dura ed altamente elastica;
- ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed allo sfregamento;
- ha buon effetto antisdrucchiolo.

CONFEZIONI

Il **TENNIS PAINT** viene fornito in confezioni da LT. 5 e LT. 15, nelle tinte ROSSO e VERDE.

TENNIS PAINT

CODICE PRODOTTO 301000 VERDE

CODICE PRODOTTO 301010 ROSSO

IDROPITTURA ACRILICA OPACA PER
PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

- finitura liscia a base di resine acriliche in emulsione e cariche minerali;
- buon effetto antisdrucchiolo;
- ottima resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri acrilici in emulsione

Peso specifico: 1,650 circa

Colore: ROSSO-VERDE

Aspetto del film essiccato: opaco

Resa: 1,5 - 2 MQ/LT (due mani)

Metodo di applicazione: rullo di pelo, spruzzo.

Essiccazione: secco al tatto 2-4 ore;
calpestabile dopo almeno 12 ore

Sovraverniciatura: dopo circa 12 ore, variabile secondo le condizioni atmosferiche esistenti.

NORME D'IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua il "**TENNIS PAINT**" deve essere utilizzato seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Le superfici su cui deve essere applicato il **TENNIS PAINT** devono essere compatte, ben pulite ed asciutte, senza alcuna traccia di prodotti untosi o grassi.

- **Superfici già verniciate:** Allontanare ogni traccia di vecchie vernici non ben aderenti.
- **Superfici nuove:** Si deve lasciar passare un mese tra l'applicazione della pavimentazione in asfalto o cemento e quella del **TENNIS PAINT**. Questo invecchiamento della superficie è necessario:
 - Nell'asfalto, per permettere la fuoriuscita dei componenti catramosi volatili e perché il manto possa raggiungere un buon grado di compattezza;
 - Nel cemento, per permettere una presa completa e l'eliminazione degli affioramenti alcalini.

Ciclo applicativo:

Applicare due mani, preferibilmente tre, di prodotto operando secondo le indicazioni seguenti:

- *Applicazione con rullo di pelo medio:*
 - I mano: diluire con acqua 25% c.ca;
 - II mano: diluire con acqua 5-10% c.ca;
 - III mano: diluire con acqua 5-10% c.ca.
- *Applicazione a spruzzo:*

La diluizione può variare in funzione del tipo d'apparecchiatura usata.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevate o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, con tempo piovoso o con temperature inferiori ai +8° C per evitare irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche.

Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. c/BA) 40 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.