



82018 San Giorgio del Sannio (BN) Italy - S.S. Appia Km 270.300 Tel. +39 0824.337933 Fax +39 0824.1815504 Sito Web www.cbplast.eu e-mail info@cbplast.eu C.F./P.IVA: 00964770622

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE GENERALI:

ELAFLEX è una pittura all'acqua di ottima qualità impiegata, prevalentemente, per superfici esterne.

Formulata con elastomeri acrilici, che conferiscono un'elevata elasticità e flessibilità, è indicata per la manutenzione di superfici con problemi di cavillature e crepe superficiali.

L'**ELAFLEX** riesce infatti, a seguire i movimenti del supporto senza fessurarsi facendo da ponte su cavillature e crepe. La natura chimica del legante in essa contenuta, conferisce al prodotto un'ottima resistenza ai raggi ultravioletti, un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'azione distruttiva dell'acqua piovana.

In particolare l'ELAFLEX:

- É di facile impiego, con ottima dilatazione;
- La pellicola è molto elastica e flessibile;
- E' additivato con speciali componenti che garantiscono la perfetta filmazione, favoriscono la penetrazione e quindi la perfetta coesione col supporto, facilitano l'applicazione, annullano la ripresa e agevolano la dilatazione;
- E' disponibile in una gamma di 90 tinte studiate espressamente per l'arredo urbano.

ELAFLEX

CODICE PRODOTTO 851000

IDROPITTURA MURALE ELASTOMERICA

- formulata con cariche minerali ed elastomerici acrilici ad elevata flessibilità;
- finitura coprente adatta alla pitturazione di tutti i supporti cementizi con tendenza a fessurazioni;
- elevata resistenza alla dilatazione del supporto;
- elevata resistenza agli agenti atmosferio;
- ottima barriera anticarbonatazione;
- specificatamente formulato con elevata resistenza a muffe ed alghe;
- bassa presa di sporco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di legante: copolimeri acrilici in

emulsione

Peso specifico: 1,400 c.ca

Aspetto del film essiccato: Satinato
Colore: 90 tinte "IL SENSO DEL COLORE"

Resa: 3,5 - 4 MQ/LT (tre mani)

Metodo di applicazione: a pennello, rullo

di pelo, spruzzo.

Essiccazione: secco al tatto 2-4 ore. **Sovraverniciatura:** dopo circa 12 ore,

variabile secondo le condizioni atmosferiche

esistenti.

CONFEZIONI

L'**ELAFLEX** è disponibile in confezioni da LT. 15, nelle 90 tinte di cartella "IL SENSO DEL COLORE"

NORME D'IMPIEGO RACCOMANDAZIONI

A causa della sua caratteristica specifica di contenere acqua l'"**ELAFLEX**" deve essere utilizzata seguendo le avvertenze indicate:

- conservare a temperatura [+5° C +35° C]
- stabilità allo stoccaggio 24 mesi inalterato;
- mescolare bene prima dell'uso;
- dopo l'uso tenere ben chiuso il recipiente;
- il prodotto è ininfiammabile;
- tenere fuori dalla portata dei bambini.

MODALITA' D'USO

Preparazione dei supporti:

Raccomandiamo vivamente di esaminare sempre accuratamente lo stato del supporto prima dell'applicazione; allontanare sempre tutte le parti in fase di distacco o non perfettamente aderenti, chiudere buchi o fessure se presenti.

Ciclo applicativo:

A supporto perfettamente asciutto e preparato, procedere alla pitturazione, operando secondo le indicazioni sequenti:

- > Applicazione a pennello o rullo di pelo:
 - A) Su muri nuovi frattazzati:
 - -Applicazione di una mano di *Isolante* concentrato opportunamente diluito;
 - -Applicazione di una mano di **ELAFLEX** diluito al 25-30% con acqua;
 - -Applicazione di due mani di **ELAFLEX** diluito al 15-20% con acqua.
 - B) Su muri nuovi lisci:
 - -Applicazione di una mano *Sottofondo pigmentato* diluito al 10% con acqua;
 - -Applicazione di due mani di **ELAFLEX** diluite al 15-20% con acqua.
 - C) Su muri vecchi e sfarinanti:
 - -Applicazione di una mano di *Isolante* neutro a solvente tale quale;
 - -Applicazione di una mano di **ELAFLEX** diluito al 25-30% con acqua; -Applicazione di due mani di **ELAFLEX** diluito al 15-20% con acqua.

NOTIZIE GENERALI SULL'USO

Come in tutti i casi in cui si applica un prodotto a base d'acqua si raccomanda di non lavorare con temperatura ambiente elevata o in vicinanza di fonti di calore oppure, in zone con forti correnti d'aria, con tempo piovoso o con temperature inferiori ai + 8° C. per evitare irregolarità nell'applicazione.

Il tempo necessario per l'essiccazione del prodotto - indicato nelle caratteristiche tecniche - può, infatti, variare anche sensibilmente in funzione dell'umidità ambientale, della temperatura e dell'assorbimento del supporto.

I dati relativi alla resa del prodotto, forniti nelle caratteristiche tecniche, sono validi in generale, ma possono variare in funzione delle caratteristiche ambientali e dell'assorbimento del supporto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I prodotti dovranno essere maneggiati con cura e si dovrà evitare che vengano a contatto con la pelle. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature. Gli applicatori si dovranno attenere alle disposizioni di legge attualmente in vigore.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non impegnano l'azienda quando l'impiego del prodotto non avviene sotto il suo diretto controllo.

Pertanto nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato, in modo negativo, da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata.

Classificazione COV: (Dirett. 2004/42/CE) Pitture per pareti esterne di supporto minerale.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. c/BA) 40 g/l (2010)

Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l di COV.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.